



Техническое решение для защиты древесины от воздействия атмосферных факторов

Лакротэн ® Э-95

- гидрофобность
- эластичность
- эффективное проникновение в субстрат
- способность к ассоциативному загущению

Лакротэн ®Э-183

- твёрдость и теплостойкость
- блеск

№	Наименование компонентов	Рецептура текстурного состава для пропитывания древесины	Рецептура текстурного состава для пропитывания древесины с повышенной декоративностью
		Количество, масс. %	Количество, масс. %
1.	Лакротэн Э-95	50,0	40,0
2	Лакротэн Э-183		9,0
3	Коалесцент	1,6	1,7
4	Пенегаситель	0,2	0,2
5	Смачиватель	0,3	0,3
6	Загуститель полиуретановый	0,5	0,55
7	Моноэтаноламин, 100%	до pH 8-9	до pH 8-9
8	Биоцид	0,2	0,2
9	Вода	Баланс	Баланс
	Всего	100,0	100,0

№	Наименование показателя	Значение	Значение
	Массовая доля нелетучих веществ, %	21-23	21-23
1.	Условная вязкость, ВЗ-4, (20±2) °С, с.	25-50	25-50
2	pH	8-9	8-9
3	Уровень блеска покрытия	Полуматовое покрытие	Подуглянцевое покрытие
4	Срок службы покрытия	6 лет	6 лет

Заключение по результатам ускоренных испытаний, проведенных в ЛКП ОАО НПО «Лакокраспокрытие», г.Хотьково, по методу 5 ГОСТ 9.401-91, имитирующему комплексное воздействие климатических факторов промышленной, атмосферы умеренного климата (У1)

--- прогнозируемый срок службы покрытия на основе текстурных составов составляет 6 лет.